

GENEL ÜRÜN ANALIZI

Analizler	Değerler	Test Metotları
Pigment Adı ve Kodu	Sari Demir Oksit ASY-29-MG	
Renk Indisi	PY.42/77492	
Dökme Yoğunluğu(g/cm ³) ± 15 %	0.3 – 0.4	ISO 787-11
Sikistirilmiş Dökme Yoğunluğu(g/cm ³)	0.4 – 0.6	ISO 787-11
Yag Absorpsiyonu (g/100 g) ± 15 %	37 – 45	ISO 787-5
pH ± 1	6.5	ISO 787-9
Nem ve uçucu Madde(105°C) max, %	0.2	ISO 787-2
44 µ Elek Bakiyesi max, %	0.2	ISO 787-7
Tanecik boyutu, mikron d90 max.	2,0	*ISO 8130-13
Suda Çözünen Madde max, %	0.5	ISO 787-3
Isi Stabilitesi, °C	170	ISO 787-21
Isik Haslıđı (1-8 ölçek)	7 – 8	ISO 787-15
Demir Oksit Fe ₂ O ₃ min.%	83	ISO 1248

*CILAS 850 tane dağılım cihazıyla ölçülmüştür.